

### OMSCHRIJVING

Jachtlak Hoogglans is een transparante vernis voor binnen en buiten op basis van een polyurethaan gemodificeerde alkydhars.

### VOORNAAMSTE KENMERKEN EN GEBRUIKSDOEL

- Geschikt voor binnen en buiten toepassing;
- Vernis voor blank hout zoals deuren, kozijnen, jachten, etc.;
- Uitstekende vloei;
- Eenvoudig te verwerken met de kwast;
- Krasvast;

### KLEUREN EN GLANS

Transparant – Hoogglans

### BASISGEGEVENS (BIJ 20 °C EN 50% R.V.)

Dichtheid	: circa 0,9 g/cm <sup>3</sup>
Vaste stof gehalte	: circa 46 % (volume)
Aanbevolen laagdikte	: 30 µm (droog) per laag, zie aanvullende informatie
Stofdroog na	: circa 90 minuten
Volledig verhard na	: circa 5 dagen
Over te schilderen na	: min. 8 uur max. onbeperkt, mits schoon, vetvrij en geschuurd
Houdbaarheid	: in originele verpakking op een koele en vorstvrije plaats tenminste 12 maanden
Vlampunt (DIN53213)	: 38 °C

### RENDEMENT

Bij 30 µm (droge laag) : 15,3 m<sup>2</sup>/l

Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de vorm van het object, de conditie en het profiel van het oppervlak, de methode van applicatie, de weersomstandigheden en het vakmanschap van de applicateur.

### ONDERGROND CONDITIE EN TEMPERAATUUR

- Hout, nieuw : droog en vrij van vet, verontreinigingen en losse delen, vochtgehalte maximaal 12%, geschuurd. Eerste laag met circa 10% verdunnen, na droging twee lagen onverdund aanbrengen;
- Hout, oud werk : droog en vrij van vet, verontreinigingen en losse delen, vochtgehalte maximaal 12%, geschuurd. Kale delen bijscrappen en schuren, enkele malen voorvernissen, na droging twee lagen onverdund aanbrengen;
- Gedurende de applicatie en de verharding is een minimale temperatuur van 10 °C toegestaan. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3 °C boven het dauwpunt zijn.

### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor het gebruik intensief mengen.

Applicatie met :

	Kwast/rol	Luchtspuit	Airless spuit
Type verdunning	Terpentine	Terpentine	n.v.t.
% verdunning	0 – 5 %	10 – 15 %	
Spuitopening	n.v.t.	1,2 – 1,4 mm	
Spuitdruk	n.v.t.	2 – 3 Bar	
Reiniging	Terpentine	Terpentine	

#### AANVULLENDE INFORMATIE

- Overschilderen van met Jachtlak Hoogglans gerepareerde materialen

	10 °C	20 °C	25 °C
Minimum, met Jachtlak Hoogglans of Jachtlak Zijdeglans	24 uur	8 uur	8 uur
Maximum, na ontvetten en schuren met P180 – 240	onbeperkt	onbeperkt	onbeperkt

- Aanbevolen laagdikte  
De aanbevolen laagdikte geldt per laag en wordt mede bepaald door de applicatie methode. Het totaal aantal lagen is afhankelijk van de toepassing en ondergrond en is vermeld in het verfsysteem.
- Zijdeglans afwerking  
Voor een zijdeglans afwerking voor binnen toepassing kan als laatste laag Jachtlak Zijdeglans worden toegepast.
- Overschilderen Jachtlak Hoogglans  
Jachtlak Hoogglans kan niet met Double Coat Dubbel UV of Double Coat Karaat worden overgeschilderd.

#### VEILIGHEIDSINFORMATIE

Dit product bevat oplosmiddelen. Tref bij de verwerking daarom de vereiste veiligheidsmaatregelen en draag zorg voor voldoende ventilatie en/of persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het product veiligheid informatie blad.

datum: november '14  
705-00000

#### Disclaimer

*De gegevens in dit blad berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaringen uit de praktijk en zijn correct op de dag van uitgifte. Desondanks kan De IJssel Coatings BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren welke buiten onze verantwoording en invloed vallen. De IJssel Coatings BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit blad. Dit productblad vervangt alle voorgaande uitgaven.*