

OMSCHRIJVING

Poltix Glasmat is een versterkingsmateriaal in de vorm van een chopped strand glasmat.

VOORNAAMSTE KENMERKEN EN GEBRUIKSDOEL

- Geschikt voor het versterken van laminaten met Poltix Lamineerhars;
- Geschikt voor het versterken van polyestermaterialen;
- Geschikt voor het versterken van naden, in- en uitwendige hoeken, etc waardoor scheuren en beschadigingen worden voorkomen;
- Leverbaar in verschillende lengtes en diktes.

AANVULLENDE INFORMATIE

- Voorbehandeling
Ondergronden grof schuren met P120.
- Verwerking

Een royale laag Poltix Lamineerhars aanbrengen. Direct Poltix Glasmat in de natte polyester laag aanbrengen. Aandrukken met een platte kwast door met de kwast loodrecht op het oppervlak de glasmat in de polyester laag drukken, niet strijken! Druk op deze wijze eventueel luchtinsluitingen uit de glasmat. Narollen met een aluminium of teflon ontluuchtingsroller. Wanneer de laag nog enigszins kleeft eventueel een tweede laag Poltix Lamineerhars aanbrengen. Indien nodig kan ook deze laag weer worden voorzien van een glasmat om zodoende laagdikte en sterkte te bereiken. Na een langere periode is schuren met P120 noodzakelijk wanneer een tweede laag wordt aangebracht.

Indien gewenst kan het laminaat worden afgewerkt met een verfsysteem.

Omschrijving	Afmeting	Gemiddeld harsverbruik ² (gram/m ²)	Dikte per laag (µm)	Toepassing
Poltix Glasmat 225 gram/m ²	5 m ²	600	600	Algemene toepassingen, meestal als eerste laag toegepast in combinaties met Poltix Glasmat 450 gram/m ² .
	20 m ²			
	50 m ²			
	Rol 35 kg			
Poltix Glasmat 300 gram/m ²	1 m ²	700	700	Glasmat voor algemene toepassingen.
	5 m ²			
	20 m ²			
	50 m ²			
	Rol 43 kg			
Poltix Glasmat 450 gram/m ²	5 m ²	1.100	1.100	Glasmat voor algemene toepassingen maar met hoger gewicht om snel sterkte en laagdikte te bereiken
	20 m ²			
	50 m ²			
	Rol 47 kg			

² Poltix Lamineerhars

datum: september '15
953-99999

Disclaimer

De gegevens in dit blad berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaringen uit de praktijk en zijn correct op de dag van uitgifte. Desondanks kan De IJssel Coatings BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren welke buiten onze verantwoording en invloed vallen. De IJssel Coatings BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit blad. Dit productblad vervangt alle voorgaande uitgaven.