



## Krasvaste blanke matte afwerking

<https://www.verfschilderen.nl/interieurverniss-mat.html>

Hydrant Interieurverniss Mat is speciaal ontwikkeld voor het blank afwerken van vrijwel elke houtsoort. Door de specifieke samenstelling van de polyurethaan versterkte alkydhars combinatie is een hoge mechanische belastbaarheid gecombineerd met een zeer makkelijke verwerking en een uitstekende vloeiing. Hydrant Interieurverniss Mat heeft een mooie matte uitstraling. Naast een goede krasvastheid is Hydrant Interieurverniss Mat ook bestand tegen de meest voorkomende huishoudchemicaliën en alcoholhoudende dranken. Door deze eigenschappen is Hydrant Interieurverniss Mat bijzonder geschikt als afwerking op tafels en barbladen maar ook op bijvoorbeeld de houten leuningen van een stoel of een (hard)houten trap.

#### **Voorbehandeling:**

##### **Reeds geschilderde oppervlakken:**

##### **In goede staat:**

Reinigen met Hydrant Opticleaner, naspoelen met water en goed laten drogen. Vervolgens machinaal schuren met schuurpapier in de grofte P320-P400. Beschadigingen in de oude laklaag vooraf goed schuren. Zorg er hierbij voor dat de overgangen van de bestaande laklagen naar de kale ondergrond zo goed mogelijk zijn weggeschuurd.

##### **In slechte staat:**

Verwijder alle vorige lagen en breng de juiste voorlak aan op het oppervlak.

##### **Kaal hout:**

Voorbehandelen met Hydrant Jachtlak.

Op de bijgewerkte beschadigingen - kale delen tenminste 2 voorlaklagen aanbrengen, tussentijds licht schuren met Scotch Brite of fijn schuurpapier grofte P280-P320. Schuur de voorlaklagen en de oude geschuurde laklagen nogmaals glad met schuurpapier in de grofte P320-P400. Verwijder het stof met een kleefdoek.

#### **Afwerking**

Houten ondergrond eerst goed schuren en stofvrij maken.

Een eerste laag (onverdunde) Hydrant Jachtlak aanbrengen. Tussen de eerste en de tweede laag licht schuren met Scotch Brite Ultra Fine of schuurpapier met een korrelgrote van P320-P400. Als laatste laag een volle, onverdunde laag Hydrant Interieurverniss Mat aanbrengen. Voor toepassing buiten 4 tot 5 lagen aanbrengen (afhankelijk van het verlangde esthetische aspect en de specifieke belasting).

*Let op: Hydrant Interieurverniss Mat niet verdunnen.*

#### **Verwerking**

Hydrant Interieurverniss Mat is uitstekend te verwerken met een platte verniskwast of roller. Bij voorkeur een platte kwast gebruiken met lang en soepel varkenshaar met een goede bles en zetting. Rollen gaat het beste met een roller met een nylonvacht met korte pool (4-6mm) of een lakviltrol.

#### **Kleur en Verpakking**

Hydrant Interieurverniss Mat is alleen verkrijgbaar in een blanke uitvoering in 2,5l en 750ml verpakkingen.

#### **Tips**

- Voor gebruik grondig doorroeren.
- Aanbrengen bij droge en goed geventileerde omstandigheden. Voorkom extreem vochtige omstandigheden, boven 85% relatieve luchtvochtigheid. Niet laat op de dag aanbrengen, condens tijdens de nacht kan blind slaan (wit uitslaan) veroorzaken.
- Niet gebruiken bij temperaturen onder 5°C. Producttemperatuur dient minimaal 15°C te zijn. Wanneer de luchttemperatuur 3°C warmer is als de ondergrondtemperatuur ontstaat de kans op condensvorming. Hierdoor wordt de hechting van de verlaag negatief beïnvloed.
- Volledige hardheid wordt na 7-10 dagen bereikt bij 15°C.
- Uitsluitend voor gebruik boven de waterlijn.
- Schilder niet in direct zonlicht.



### Interieurvernis Mat

TM-nummer: 618  
Revisiedatum: 08-04-2015  
Versie: 01

#### Productomschrijving:

Krasvaste blanke lak voor houten oppervlakken die onderhevig zijn aan mechanische belasting.

#### Toepassing:

Op nieuw en reeds behandeld houtwerk, met name voor houten vloeren en trappen.

#### Voornaamste kenmerken:

Goed vloeiend, sneldrogend, goede slijtvastheid, zeer watervast en weerbestendig.



## EIGENSCHAPPEN

**Basis:** Urethaan-alkydhars

**Kleur:** Blank

**Dichtheid 20°C:** 0,90 kg/dm<sup>3</sup>

**Laagdikte:** 30 mu. droog

**Droogtijd:** Bij 20°C en een RV van 65%,  
Stofdroog na ca. 1 uur, Kleefvrij na ca. 3 uur.

**Overschilderbaar:** Na 24 uur

**Glans:** Mat

**Vastestofgehalte:** Ca. 41 vol%

**Theor. rendement:** 13 m<sup>2</sup> per liter bij 30 mu. droog

**Houdbaarheid:** In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

## VERWERKING

**Verwerkingstemp.:** Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%

**Reinigingsverd.:** Hydrant Synthetische Verfverduunning.

## ALGEMENE INFORMATIE

Hydrant is een product van NElf LAKFABRIEKEN BV. Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van [www.nelf.nl](http://www.nelf.nl)

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. NElf LAKFABRIEKEN BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Nelf Lakfabrieken BV, Postbus 26, 9172 ZS, Ferwert.  
Tel. +31(0)518 418 000, Fax. +31(0)518 418 001,  
[www.nelf.nl](http://www.nelf.nl), [info@nelf.nl](mailto:info@nelf.nl)

## VERWERKINGSMETHODEN

#### Kwast/roller:

Verduunning: Niet verdunnen.

## ONDERGRONDVOORBEHANDELING

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

#### Hout: nieuw werk

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden.

#### Hout: bestaand werk

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden.

## VOORZORGSMAATREGELEN

**Huidbescherming:** draag geschikte handschoenen

**Gelaatsbescherming:** draag indien nodig een bril