

Finishing Filler

<https://www.verfschilderen.nl/yachting-finishing-filler.html>

Productbeschrijving

Type

Dit is een 2 componenten plamuur. Dit produkt heeft een zeer dichte structuur.

Kenmerken en voordelen

Het is een gladde, voor alle doeleinden geschikte product. Het heeft goede schuur eigenschappen, sterke hechting en is goed bestand tegen mechanische belasting en indringing van oplosmiddelen en water.

Aanbevolen gebruik

Te gebruiken als finish laag op ondergronden behandeld met Jotun Yachting plamuren. Geschikt voor boven en onder de waterlijn als onderdeel van een goedgekeurd Jotun Yachting systeem.

Product data

Kleuren	licht buff
Algemeen type	epoxy
Vaste stoffen	98 ± 2 Volume%
Soortelijk gewicht	1,7
Vlampunt	110 °C
VOS-USA	110 g/l EPA Method 24

Verpakking (typisch)

	Volume / Hoeveelheid (liters)	Grote van verpakking (liters)
Finishing Filler Comp A	0.5	1
Finishing Filler Comp B	0.5	1

De hoeveelheid is gebaseerd op in de fabriek geproduceerde kleuren. Let op dat er variaties in de lokale verpakking en hoeveelheden kunnen zijn, door lokale regelgeving.

Applicatie gegevens

Het product kan aangebracht worden met

Troffel, plamuurmes en andere geschikte gereedschap.

Aanbevolen laag dikte per laag

Droog	Minimaal	100 µm
Droog	Maximaal	3000 µm
Droog	Typisch	1000 µm
Nat	Minimaal	100 µm
Nat	Maximaal	3000 µm
Nat	Typisch	1000 µm

Spuithoek per laag

Theoretical	Minimaal	0,33 m ² /l
Theoretical	Maximaal	9,8 m ² /l
Theoretical	Typisch	1 m ² /l

Product mengverhouding (in volume)

Finishing Filler Comp A	1	Deel (Delen)
Finishing Filler Comp B	1	Deel (Delen)

Inductie tijd en houdbaarheid

Verf temperatuur	23 °C
Pot life na mixen	45 min

Reiniging van schildermateriaal.

Jotun Thinner No. 17

Droogtijden

Relatieve luchtvochtigheid (RH) 50%

Substraat temperatuur	10 °C	23 °C	35 °C
Stof droog	16h	13h	4h
Hard droog	48h	14h	10h
Overschilderbaar, minimum	8h	5h	2h
Overschilderbaar, maximaal, atmospherisch	60h	48h	32h
Uitgehard	14d	7d	3d

Klaar voor gebruik

Oppervlakte voorbehandeling

Voor het beste resultaat, moet de ondergrond schoon zijn, droog en helemaal vuilvrij.

Voorbehandeling

Schoon, droog en onbeschadigde geschikte primer of plamuur. Lees voor gebruik van het Jotun Yachting product de TDS.

Grondverf

Lees voor gebruik van het Jotun Yachting product de TDS.

Vulmiddel

Breng het produkt aan op het te behandelen vlak. Schuren na 16-24 uur afhankelijk van temperatuur met korrel P180-P220. Herhaal het proces todat er geen onvolkomenheden meer zijn.

Opmerkingen

Klaar voor gebruik. Geen Thinner toevoegen.

Opslag

Het product moet bewaard worden overeenkomstig met nationale regels. Bewaar de containers in een droge, koele en goed geventileerde ruimte en buiten bereik van hitte en ontstekings bronnen. Containers moeten goed gesloten blijven. Voorzichtig behandelen.

Houdbaarheid in gesloten verpakking bij 23 °C

Finishing Filler Comp A	36	Maand(en)
Finishing Filler Comp B	36	Maand(en)

In sommige commerciële markten kan een kortere houdbaarheid gedicteerd worden door de lokale regelgeving. Bovenstaand is de minimale houdbaarheid, hierna is de kwaliteit van de verf onderhevig aan goedkeuring

Gezondheid en veiligheid

Houd rekening met de milieu-en veiligheids notities op het blik.

Een veiligheid informatieblad is uitgegeven voor dit product.

Gedetailleerde informatie over gezondheids-en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van dit product wordt vermeld in de product veiligheidsinformatieblad.

Eerste hulp maatregelen, zie paragraaf 4.

Behandeling en opslag, zie paragraaf 7.

Transport informatie verwijzen naar sectie 14.

Wettelijk verplichte informatie, zie paragraaf 15.

Afwijzing

De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Jotun, gebaseerd op laboratorium testen en praktische ervaring. Jotun producten worden beschouwd als halffabrikaten en als zodanig, worden de producten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Jotun. Jotun kan niets dan de kwaliteit van het produkt zelf garanderen. Kleine produktvariëaties kunnen om te voldoen aan de lokale eisen worden uitgevoerd. Jotun behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Gebruikers dienen altijd Jotun te raadplegen voor de specifieke leidraad en algemene geschiktheid van dit produkt en de specifieke praktische toepassing.

Als er enige inconsistentie is tussen de verschillende taalkwesties van dit document gaat de Engelse (verenigd Koninkrijk) versie voor.