

SIGMASHIELD™ 420

OMSCHRIJVING

Twee componenten versterkte polyamine verhardende epoxy coating met hoog vaste stofgehalte

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Coatings voor ladingtanks van bulk- en olie schepen en land opslagtanks
- Tussenlaag voor onderwater- en boottop systemen
- Uitstekend bestand tegen slijten en stoten
- Uitstekend bestand tegen (zee)water
- Gemakkelijk te reinigen

KLEUR EN GLANSGRAAD

- Grijs, roodbruin (andere kleuren op verzoek)
- Hoogglans

BASISGEGEVENS BIJ 20°C (68°F)

Data voor gemengd product	
Aantal componenten	Twee
Dichtheid	1,6 kg/l (13,4 lb/US gal)
Volume vaste stof	81 ± 2%
VOC (geleverd)	max. 153,0 g/kg (Directive 1999/13/EC, SED) UK PG 6/23(92) Appendix 3: max. 239,0 g/l (ongeveer 2,0 lb/US gal)
Aanbevolen droge laagdikte	125 - 200 µm (5,0 - 8,0 mils) afhankelijk van het systeem
Theoretisch rendement	5,4 m²/l voor 150 µm (217 ft²/US gal voor 6,0 mils) 4,1 m²/l voor 200 µm (162 ft²/US gal voor 8,0 mils)
Kleefvrij	3 uur
Overschilderbaar na	Minimum: 3,5 uur Maximum: 14 dagen
Volledig uitgehard na	5 dagen
Houdbaarheid	Basis: minimaal 24 maanden indien koel en droog opgeslagen Harder: minimaal 24 maanden indien koel en droog opgeslagen

Opmerkingen:

- Zie AANVULLENDE DATA - Uitstrijk rendement en laagdikte
- Zie AANVULLENDE DATA - Overschildertijden
- Zie AANVULLENDE DATA - Uithardingtijd

AANBEVOLEN ONDERGRONDCONDITIES EN TEMPERATUREN

Ondergrondcondities

- Voorgaande laag dient droog te zijn en vrij van elke verontreiniging

SIGMASHIELD™ 420

Ondergrond temperatuur en applicatie condities

- Ondergrond temperatuur dient tijdens applicatie en uitharden minimaal 3°C (5°F) boven het dauw punt te liggen
- Tijdens applicatie en uitharden is een ondergrond temperatuur tot aan minimaal 5°C (41°F) acceptabel onder voorwaarde dat de ondergrond droog is en vrij van elke verontreiniging

SYSTEEMSPECIFICATIE

- ANTI-CORROSIEVE SYSTEMEN VOOR ONDERWATER EN BOOTTOP – SYSTEEM SHEET 3101
- SYSTEMEN VOOR BOOTTOP EN TOPSIDE – SYSTEEM SHEET 3102
- SYSTEMEN VOOR DEKKEN – SYSTEEM SHEET 3103
- SYSTEMEN VOOR LADINGRUIMEN – SYSTEEM SHEET 3107

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Mengverhouding per volume: basis tot verharder 75:25 (3:1)

- De temperatuur van de verf dient bij voorkeur boven 15°C (59°F) te zijn, anders kan toevoegen van extra verdunning nodig blijken om applicatie viscositeit te verkrijgen
- Toevoegen van teveel verdunning kan resulteren in verminderde weerstand tegen zakken en vertraagde uitharding
- Verdunning toevoegen na het mengen van de componenten

Inductietijd

geen

Verwerkingstijd

1,5 uur

Opmerking: Zie AANVULLENDE DATA - Verwerkingstijd

Lucht Smit

Aanbevolen verdunning

THINNER 91-92

Volume aan verdunning

5 - 10%, afhankelijk van de vereiste dikte en applicatie condities

Smitopening

1.7 – 2.0 mm (ongeveer 0.070 – 0.079 in)

Smitdruk

0,3 - 0,4 MPa (ongeveer 3 - 4 bar; 44 - 58 p.s.i.)

SIGMASHIELD™ 420

Airless Smit

Aanbevolen verdunning

THINNER 91-92

Volume aan verdunning

0 - 10% voor een DLD van 100 µm (4.0 mils); 0 - 5% voor een DLD van 200 µm (8.0 mils)

Sputopening

Ongeveer 0.53 – 0.69 mm (0.021 – 0.027 in)

Sputdruk

15,0 MPa (ongeveer 150 bar; 2176 p.s.i.)

Kwast/roller

Aanbevolen verdunning

THINNER 91-92

Volume aan verdunning

0 - 5%

Schoonmaakverdunning

THINNER 90-53

AANVULLENDE INFORMATIE

Laagdikte en rendement	
DLD	Theoretisch rendement
100 µm (4,0 mils)	8,1 m²/l (325 ft²/US gal)
150 µm (6,0 mils)	5,4 m²/l (217 ft²/US gal)
175 µm (7,0 mils)	4,6 m²/l (186 ft²/US gal)
200 µm (8,0 mils)	4,1 m²/l (162 ft²/US gal)

Opmerking: maximum DLD bij kwast applicatie: 75 µm (3,0 mils)

SIGMASHIELD™ 420

Overschildertijd voor droge laagdikte tot 150 µm (6.0 mils)

Overschilderen met...	Interval	5°C (41°F)	10°C (50°F)	20°C (68°F)	30°C (86°F)	40°C (104°F)
Met epoxy coatings	Minimum	14 uur	7 uur	3,5 uur	2 uur	1,5 uur
	Maximum	28 dagen	28 dagen	14 dagen	7 dagen	4 dagen
Met poly-urethanen	Minimum	22 uur	14 uur	10 uur	6 uur	4 uur
	Maximum	28 dagen	28 dagen	14 dagen	7 dagen	4 dagen

Opmerking: oppervlak moet droog en schoon zijn

Uitharding voor droge laagdikte tot 150 µm (6.0 mils)

Ondergrond temperatuur	Hanteerbaar	Immersie in water	Volledig uitgehard
5°C (41°F)	15 uur	10 dagen	17 dagen
10°C (50°F)	8 uur	7 dagen	14 dagen
20°C (68°F)	3,5 uur	5 dagen	7 dagen
30°C (86°F)	2 uur	4 dagen	5 dagen
40°C (104°F)	1,5 uur	3 dagen	3 dagen

Opmerkingen:

- Voor toepassing in laadruimen: voor volledige uitharding bij belasting met harde hoekige ladingen, a.u.b. contact opnemen met uw dichtsbijzijnde PPG Protective & Marine Coatings verkoopkantoor
- adequate ventilatie dient te worden gehandhaafd tijdens applicatie en uitharding (raadpleeg INFORMATION SHEETS 1433 en 1434)
- Indien SIGMASHIELD 420 of het totale systeem (2 x 125 µm/2 x 5,0 mils) aangebracht wordt in hogere laagdikte dan de voorgeschreven droge laagdikte, wordt de tijdsduur voor het bereiken van volledige uitharding verlengd

Verwerkingstijd (bij applicatie viscositeit)

Temperatuur gemengd product	Verwerkingstijd
10°C (50°F)	3 uur
20°C (68°F)	1,5 uur
30°C (86°F)	45 minuten

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Voor verf en voorgeschreven verdunningen, zie Sigma Informatiebladen 1430 en 1431 en de betreffende productveiligheidsbladen
- Omdat dit een oplosmiddelhoudende verf is, dient te worden vermeden dat verfnevel of verfdampen worden ingeademd. Ook direct contact tussen de natte verf en huid of ogen moet worden vermeden

SIGMASHIELD™ 420

WERELDWIJDE BESCHIKBAARHEID

PPG Protective and Marine Coatings Marine streeft er altijd naar om wereldwijd hetzelfde product te leveren. Soms is het echter nodig om een product licht te wijzigen teneinde aan lokale of nationale regels/omstandigheden te voldoen. In die gevallen wordt een ander productinformatieblad gebruikt.

REFERENTIES

• Conversie tabel	INFORMATIEBLAD	1410
• Toelichting op de kenmerkenbladen	INFORMATIEBLAD	1411
• Veiligheidsaanwijzingen	INFORMATIEBLAD	1430
• Veiligheidsmaatregelen bij het schilderen in besloten ruimten - Explosie gevaar - giftig	INFORMATIEBLAD	1431
• Veilig werken in besloten ruimten	INFORMATIEBLAD	1433
• Voorschriften voor het ventileren in de praktijk	INFORMATIEBLAD	1434
• Relatieve luchtvochtigheid - ondergrondstemperatuur - luchttemperatuur	INFORMATIEBLAD	1650

GARANTIE

PPG garandeert (i) zijn eigendomsrechten op het product, (ii) dat de kwaliteit van het product in overeenstemming is met PPG's specificaties voor dat product die op het moment van productie golden en (iii) dat het product zal worden geleverd vrij van elke rechtmatige claim van een derde op grond van inbreuk op enig Amerikaanse octrooi voor het product. DIT ZIJN DE ENIGE GARANTIES DIE PPG GEEFT. ALLE ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, HETZIJ WETTELIJKE GARANTIES, HETZIJ GARANTIES DIE ANDERSZINS RECHTENS ONTSTAAN OF DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN HANDELING OF HANDELSGEBRUIK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE ANDERE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, WORDEN DOOR PPG AFGEWEEZEN. Elke claim onder deze garantie moet door de koper schriftelijk bij PPG worden ingediend binnen vijf (5) dagen nadat hij het beweerde gebrek heeft ontdekt, maar in geen geval later dan het verstrijken van de van toepassing zijnde houdbaarheid van het product, of één jaar na de datum van de levering van het product aan de koper indien dit vroeger is. Als de koper PPG niet in kennis stelt van een dergelijke non-conformiteit zoals in dit productinformatieblad vereist, vervalt zijn recht om op grond van deze garantie verhaal te nemen.

BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

PPG IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK, OP GROND VAN WELKE RECHTSGROND VOOR VERHAAL DAN OOK (HETZIJ OP BASIS VAN NALATIGHEID VAN WELKE AARD OOK, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD) VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET, VOORTVLOEIT UIT OF HET GEVOLG IS VAN ENIG GEBRUIK VAN HET PRODUCT. De informatie in dit productinformatieblad is uitsluitend bedoeld als leidraad en is gebaseerd op laboratoriumtests die PPG betrouwbaar acht. PPG kan de informatie in dit productinformatieblad op elk gewenst moment wijzigen op basis van praktijkervaringen of in het kader van continue productontwikkeling. Alle aanbevelingen of suggesties met betrekking tot het gebruik van het PPG-product, hetzij in technische documentatie, hetzij als antwoord op een specifieke vraag of anderszins, zijn gebaseerd op gegevens die naar beste weten van PPG betrouwbaar zijn. Het product en de gerelateerde informatie zijn bedoeld voor gebruikers die over de vereiste kennis en industriële vaardigheden beschikken. Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor zijn specifiek gebruik, en er zal van worden uitgegaan dat de koper dit naar eigen goeddunken en op eigen risico heeft gedaan. PPG heeft geen controle over de kwaliteit of toestand van de ondergrond, noch over de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik van het product en de aanbrenging ervan. Om die reden aanvaardt PPG geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit enig verlies dat, of enige verwonding of schade die, resulteert uit dergelijk gebruik of de inhoud van dit productinformatieblad (tenzij anders afgesproken in een schriftelijke overeenkomst). Verschillen in de omgeving waarin het product wordt aangebracht, veranderingen in gebruikswijzen of de extrapolatie van gegevens kunnen tot onbevredigende resultaten leiden. Dit productinformatieblad vervangt alle vorige versies. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat hij over de recentste informatie beschikt voordat hij het product gebruikt. De recentste informatiebladen voor alle producten van PPG Protective & Marine Coatings zijn te vinden op www.ppgpmc.com. De Engelse tekst van dit informatieblad prevaleert boven vertalingen daarvan.

The PPG logo, and all other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.

