

SIGMA NAVAMAR

<https://www.verfschilderen.nl/sigma-dekkenverf-navamar.html>

OMSCHRIJVING

Dekken verf op basis van een urethaan alkyd

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Korte droogtijden en overschildertijden, kan gebruikt worden voor normaal dek verkeer, 8 - 10 uur na applicatie van de laatste laag (bij 20°C (68°F))
- Goede resistentie tegen slijtage
- Goede resistentie tegen olie en water
- Goede egaliserende eigenschappen
- SIGMA NAVAMAR is niet alleen in gebruik als een nieuwbouw dekverf van hoge kwaliteit, maar biedt tevens grote voordelen indien gebruikt voor onderhoud of opwaardering van conventionele dek systemen.

KLEUR EN GLANSGRAAD

- Rood, groen, zwart, grijs en wit
- Halfglans

BASISGEGEVENS BIJ 20°C (68°F)

Data voor product	
Aantal componenten	Een
Dichtheid	1,2 kg/l (10,0 lb/US gal)
Volume vaste stof	43 ± 3%
VOC (geleverd)	max. 462,0 g/l (ongeveer. 3,9 lb/gal)
Aanbevolen droge laagdikte	35 µm (1,4 mils)
Theoretisch rendement	12,3 m²/l voor 35 µm (493 ft²/US gal voor 1,4 mils)
Kleefvrij	1 uur
Overschilderbaar na	Minimum: 4 uur Maximum: Onbeperkt
Houdbaarheid	Minimaal 12 maanden indien koel en droog opgeslagen

Opmerkingen:

- Zie AANVULLENDE DATA - Overschildertijden
- Zie AANVULLENDE DATA - Uithardingtijd

SYSTEEMSPECIFICATIE

- Voor uitwendig gebruik; staal voorzien van primer, droog en vrij van elke verontreiniging

SIGMA NAVAMAR

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Lucht Smit

Aanbevolen verdunning

THINNER 20-05

Volume aan verdunning

3 - 8%, afhankelijk van de vereiste dikte en applicatie condities

Smitopening

2.0 - 3.0 mm (ongeveer 0.079 - 0.110 in)

Smitdruk

0,2 - 0,4 MPa (ongeveer 2 - 4 bar; 29 - 58 p.s.i.)

Airless Smit

Aanbevolen verdunning

THINNER 20-05

Volume aan verdunning

0 - 3%, afhankelijk van de vereiste dikte en applicatie condities

Smitopening

Ongeveer 0.43 - 0.48 mm (0.017 - 0.019 in)

Smitdruk

12,0 MPa (ongeveer 120 bar; 1741 p.s.i.)

Kwast/roller

Aanbevolen verdunning

THINNER 20-05

Volume aan verdunning

0 - 3%

Schoonmaakverdunning

THINNER 20-05

SIGMA NAVAMAR

AANVULLENDE INFORMATIE

Overschildertijd voor droge laagdikte tot 35 µm (1.4 mils)				
Overschilderen met...	Interval	5°C (41°F)	10°C (50°F)	20°C (68°F)
zichzelf	Minimum	6 uur	6 uur	4 uur
	Maximum	Onbeperkt	Onbeperkt	Onbeperkt

Uitharding voor droge laagdikte tot 35 µm (1.4 mils)	
Ondergrond temperatuur	Duimvast
5°C (41°F)	2 uur
10°C (50°F)	2 uur
20°C (68°F)	1 uur

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Voor verf en voorgeschreven verdunningen, zie Sigma Informatiebladen 1430 en 1431 en de betreffende productveiligheidsbladen
- Omdat dit een oplosmiddelhoudende verf is, dient te worden vermeden dat verfnevel of verfdampen worden ingeademd. Ook direct contact tussen de natte verf en huid of ogen moet worden vermeden

WERELDWIJDE BESCHIKBAARHEID

PPG Protective and Marine Coatings Marine streeft er altijd naar om wereldwijd hetzelfde product te leveren. Soms is het echter nodig om een product licht te wijzigen teneinde aan lokale of nationale regels/omstandigheden te voldoen. In die gevallen wordt een ander productinformatieblad gebruikt.

REFERENTIES

- | | | |
|--|----------------|------|
| • Toelichting op de kenmerkenbladen | INFORMATIEBLAD | 1411 |
| • Veiligheidsaanwijzingen | INFORMATIEBLAD | 1430 |
| • Veiligheidsmaatregelen bij het schilderen in besloten ruimten - Explosie gevaar - giftig | INFORMATIEBLAD | 1431 |

GARANTIE

PPG garandeert (i) zijn eigendomsrechten op het product, (ii) dat de kwaliteit van het product in overeenstemming is met PPG's specificaties voor dat product die op het moment van productie golden en (iii) dat het product zal worden geleverd vrij van elke rechtmatige claim van een derde op grond van inbreuk op enig Amerikaanse octrooi voor het product. DIT ZIJN DE ENIGE GARANTIES DIE PPG GEEFT. ALLE ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, HETZIJ WETTELIJKE GARANTIES, HETZIJ GARANTIES DIE ANDERSZINS RECHTENS ONTSTAAN OF DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN HANDELING OF HANDELSGEBRUIK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE ANDERE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, WORDEN DOOR PPG AFGeweZEN. Elke claim onder deze garantie moet door de koper schriftelijk bij PPG worden ingediend binnen vijf (5) dagen nadat hij het beweerde gebrek heeft ontdekt, maar in geen geval later dan het verstrijken van de van toepassing zijnde houdbaarheid van het product, of één jaar na de datum van de levering van het product aan de koper indien dit vroeger is. Als de koper PPG niet in kennis stelt van een dergelijke non-conformiteit zoals in dit productinformatieblad vereist, vervalt zijn recht om op grond van deze garantie verhaal te nemen.

SIGMA NAVAMAR

BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

PPG IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK, OP GROND VAN WELKE RECHTSGROND VOOR VERHAAL DAN OOK (HETZIJ OP BASIS VAN NALATIGHEID VAN WELKE AARD OOK, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD) VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET, VOORTVLOEIT UIT OF HET GEVOLG IS VAN ENIG GEBRUIK VAN HET PRODUCT. De informatie in dit productinformatieblad is uitsluitend bedoeld als leidraad en is gebaseerd op laboratoriumtests die PPG betrouwbaar acht. PPG kan de informatie in dit productinformatieblad op elk gewenst moment wijzigen op basis van praktijkervaringen of in het kader van continue productontwikkeling. Alle aanbevelingen of suggesties met betrekking tot het gebruik van het PPG-product, hetzij in technische documentatie, hetzij als antwoord op een specifieke vraag of anderszins, zijn gebaseerd op gegevens die naar beste weten van PPG betrouwbaar zijn. Het product en de gerelateerde informatie zijn bedoeld voor gebruikers die over de vereiste kennis en industriële vaardigheden beschikken. Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor zijn specifiek gebruik, en er zal van worden uitgegaan dat de koper dit naar eigen goeddunken en op eigen risico heeft gedaan. PPG heeft geen controle over de kwaliteit of toestand van de ondergrond, noch over de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik van het product en de aanbrenging ervan. Om die reden aanvaardt PPG geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit enig verlies dat, of enige verwonding of schade die, resulteert uit dergelijk gebruik of de inhoud van dit productinformatieblad (tenzij anders afgesproken in een schriftelijke overeenkomst). Verschillen in de omgeving waarin het product wordt aangebracht, veranderingen in gebruikswijzen of de extrapolatie van gegevens kunnen tot onbevredigende resultaten leiden. Dit productinformatieblad vervangt alle vorige versies. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat hij over de recentste informatie beschikt voordat hij het product gebruikt. De recentste informatiebladen voor alle producten van PPG Protective & Marine Coatings zijn te vinden op www.ppgpmc.com. De Engelse tekst van dit informatieblad prevaleert boven vertalingen daarvan.

The PPG logo, and all other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.

