



<https://www.verfschilderen.nl/globacryl-villa-mat-99215706.html>

Productomschrijving

Globacryl Villa Mat is een watergedragen, goed dekkende, schrobvaste, matte buitenmuurverf op basis van 100% acrylaat bindmiddel.

Eigenschappen

Schrobvastheid > klasse 1 volgens DIN EN 13300
Schrobvaste matte muurverf
Carbonatatieremmend
Duurzame bescherming
Uitzonderlijke hechting, ook op oude alkydlagen
Was voorheen Globacryl Mat

Gebruik/Toepassing

Globacryl Villa Mat is speciaal geschikt voor een duurzame bescherming en decoratie van o.a. gevels, wanden en plafonds van beton, baksteen, schuur-, pleister- en metselwerk. De acrylaatharsen waarborgen een blijvende elasticiteit, een uitstekende hechting en praktisch geen afpoedering. Globacryl Villa Mat is door zijn samenstelling minder gevoelig voor alg- en groenaangroei.

Technische Eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	wit
Volumepercentage vaste stof	:	38%
Dichtheid	:	1,40 kg/dm ³
Glans	:	mat
Vlampunt volgens ISO 1516	:	> 100°C
Leverbaar in de kleuren	:	wit en aan te kleuren via het Trimetal kleurenmengsysteem in vele tinten.
VOS-EU-grenswaarde	:	cat. A/c <40 g/l



Verwerking van het product

Verwerkingscondities:

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.

Kwast en Rol

Type verdunning	: water
Volumepercentage verdunning	: gebruiksklaar
Reinigingsmiddel	: direct na gebruik met handwarm water

Droogtijden bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V.

Stofdroog : ca. 1 uur

Overschilderbaar : ca. 6 uur

Theoretisch rendement

9 m²/liter, afhankelijk van de zuiging en de structuur van de ondergrond.

Het praktische rendement is te bepalen door het aanbrengen van een proefvlak voor aanvang van de werkzaamheden.

Opmerking:

Globaprim Fix altijd zo aanbrengen dat er geen verzadigde (glanzende) plekken ontstaan.

Systeeminformatie

Nieuw werk

Globacryl Villa Mat wordt toegepast op elk schoon, droog, deugdelijk en stofvrij oppervlak.

De voorbehandeling aanpassen aan de aard van de ondergrond om een goede hechting te verkrijgen. Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een reparatiemiddel.

Beschadigde voegen: herstellen met cementmortel en de barsten vullen.

Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden voorstrijken met Globaprim Fix. Ondeugdelijk of licht poederend nieuw metselwerk of beton:

losse deeltjes verwijderen door borstelen. Voorbehandelen met Globaprim Fix.

Ondergronden met alg- of groenaangroei: vooraf behandelen met Paramass.

Afwerking in één of twee volle lagen Globacryl Villa Mat.



Onderhoud bestaand werk

Ondergrond dient schoon, droog, deugdelijk en vetvrij te zijn. Loszittende lagen verwijderen door middel van schuren, schrappen, borstelen of afbijten.

Loszittende delen verwijderen.

Kaalgekomen plaatsen eventueel voorstrijken.

Afwerking in één of twee volle lagen Globacryl Villa Mat.

Veiligheid/Hygiëne

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens : wit
gelden
Vlampunt volgens ISO 1516 : > 100°C
VOS-EU-grenswaarde : cat. A/c <40 g/l

De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.

Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of

www.veiligmetverf.nl

Artikelgegevens

Houdbaarheid : In onaangebroken verpakking
tenminste 12 maanden. Vorstvrij
bewaren.
Verpakking : 5 liter en 10 liter

EEN PRODUCT VAN
AkzoNobel



Trimetal®
Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 071 - 7119940
Internet: www.trimetal.nl