



## Productomschrijving

Globaprim Fix is een fixeermiddel voor buiten, op basis van oplosmiddelhoudende acrylaathars.

## Eigenschappen

Fixeermiddel op oude, poederende ondergronden  
Groot indringend vermogen  
Vermindert ook de zuiging van cementgebonden ondergronden

## Gebruik/Toepassing

Globaprim Fix wordt toegepast als fixeermiddel op oude, poederende ondergronden. Globaprim Fix bezit een groot indringend vermogen. Globaprim Fix vermindert ook de zuiging van cementgebonden ondergronden.

## Technische Eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	kleurloos
Dichtheid	:	0,8 kg/dm <sup>3</sup>
Volumepercentage vaste stof	:	8,5%
Leverbaar in de kleur	:	kleurloos

## Verwerking van het product

Verwerkingscondities:

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.

Kwast en Rol

Type verdunning	:	terpentine
Volumepercentage verdunning	:	gebruiksklaar
Reinigingsmiddel	:	terpentine

TECHNISCHE PRODUCTINFORMATIE



Droogtijden bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V.

Kleefvrij : ca. 20 minuten  
Overschilderbaar : ca. 15 uur

Theoretisch rendement

5-10 m<sup>2</sup>/liter, afhankelijk van de zuiging en de structuur van de ondergrond.

Het praktische rendement is te bepalen door het aanbrengen van een proefvlak voor aanvang van de werkzaamheden.

Opmerking:

Globaprim Fix altijd zo aanbrengen dat er geen verzadigde (glanzende) plekken ontstaan.

## Systeminformatie

Nieuw werk

Globaprim Fix wordt toegepast op elk schoon, droog, stof- en vetvrij oppervlak. Beton dient vrij te zijn van slikschil.

De voorbehandeling aanpassen aan de aard van de ondergrond om een goede hechting te verkrijgen.

Licht poreus, nieuw metselwerk of beton: de zuiging verminderen door een laag Globaprim Fix aan te brengen.

Ondeugdelijk of poederend nieuw metselwerk of beton: losse deeltjes verwijderen door borstelen. Fixeren met Globaprim Fix.

Vervolgens afwerken met een Globa buitenmuurverfsysteem.

Ondergronden met alg- of groenaangroei: vooraf behandelen met Paramass.

Onderhoud bestaand werk

Ondergrond dient schoon, droog, vet- en stofvrij te zijn. Loszittende lagen verwijderen door middel van schuren, schrappen, borstelen of afbijten.

Loszittende delen verwijderen.

Kaal gekomen plaatsen eventueel voorstrijken met Globaprim Fix.

Vervolgens afwerken met een Globa buitenmuurverfsysteem.

## Veiligheid/Hygiëne

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens : kleurloos  
gelden

Vlampunt volgens ISO 1516 : > 26°C

VOS-EU-grenswaarde : cat. A/h < 750 g/l

Juli 2018

2/3

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Informeer bij de Afdeling Techniek of er geen recentere versie van de Technische Productinformatie is uitgegeven.



## GLOBAPRIM FIX

Oplosmiddelhoudend impregneermiddel

TECHNISCHE PRODUCTINFORMATIE



De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.

Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of

[www.veiligmetverf.nl](http://www.veiligmetverf.nl)

### Artikelgegevens

Houdbaarheid	:	In onaangebroken verpakking tenminste 24 maanden. Vorstvrij bewaren.
Verpakking	:	1 liter, 5 liter en 10 liter

EEN PRODUCT VAN  
**AkzoNobel**



Akzo Nobel Decorative Coatings bv  
Trimetal Bouwverven  
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland  
Afdeling Techniek, tel. 071 - 7119940  
Internet: [www.trimetal.nl](http://www.trimetal.nl)

Juli 2018

3/3

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Informeer bij de Afdeling Techniek of er geen recentere versie van de Technische Productinformatie is uitgegeven.