



Productomschrijving

Silvarnis Yacht is een klassieke hoogglanzende vernis op basis van gemodificeerde alkydharsen met een goede weerstand tegen weersinvloeden en UV straling.

Eigenschappen

Klassieke hoogglanzende vernis
bestand tegen weersinvloeden, en UV straling

Gebruik/Toepassing

Silvarnis Yacht is bestemd om houtwerk buiten te beschermen en te decoreren. Silvarnis Yacht heeft door de toepassing van fenolharsen een hoge duurzaamheid tegen weersinvloeden en UV straling.

Technische Eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	blank
Dichtheid	:	0,93 kg/dm ³
Volumepercentage vaste stof	:	55%
Glans	:	hoogglans
Aanbevolen droge laagdikte	:	30 micrometer
Leverbaar in de kleur	:	blank

Verwerking van het product

Verwerkingscondities:

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 5°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85 %.

Kwast en Rol		
Type verdunning	:	terpentine
Volumepercentage verdunning	:	gebruiksklaar
Reinigingsmiddel	:	terpentine

TECHNISCHE PRODUCTINFORMATIE



Droogtijden bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V.

Kleefvrij : ca. 5 uur
Overschilderbaar : ca. 16 uur

Opmerking:

Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan Arbo wetgeving.
Om een goede bescherming te verkrijgen is het nodig een minimaal aantal lagen aan te brengen, variërend van 2 lagen tot 4 lagen voor buiten.
Schuren tussen de lagen wordt ten zeerste aanbevolen voor een strak en glad eindresultaat en een optimale hechting.
Zorg dat de laatste kwaststreken steeds in de richting van de houtnerf gaan en vermijd plaatselijk dikke overlappingsen.

Theoretisch rendement
18,3 m²/liter

Systeminformatie

Nieuw werk

Droog of waterproof schuren en afstoffen.
Tropische houtsoorten dienen te worden ontvet met een daarvoor geëigend middel.

Onderhoud bestaand werk

Afwassen met een verfreiniger.
Geheel matschuren (droog of waterproof schuurpapier)

Veiligheid/Hygiëne

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens : blank
gelden
Vlampunt volgens ISO 1516 : > 40°C
VOS-EU-grenswaarde : cat. A/e < 400 g/l

De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient zoveel mogelijk rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.

Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of www.veiligmetverf.nl



SILVARNIS YACHT

Blanke hoogglanzende lak voor boten

TECHNISCHE PRODUCTINFORMATIE



Artikelgegevens

Houdbaarheid	:	In onaangebroken verpakking tenminste 24 maanden. Vorstvrij bewaren.
Verpakking	:	1 liter

EEN PRODUCT VAN
AkzoNobel



Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 071-7119940
Internet: www.trimetal.nl