



Productomschrijving

Steloxine Primer Ferro is een oxidatief drogende, corrosiewerende primer, gepigmenteerd met zinkfosfaat op basis van een gemodificeerd alkydhars bindmiddel.

Bijzonderheden

Het product is lood- en chromaatvrij
Oplosmiddelhoudende roestwerende primer

Gebruik/Toepassing

Steloxine Primer Ferro wordt toegepast als eerste en/of tweede laag op ontroest staal, in een corrosiewerend alkydhars verfsysteem.

Technische Eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	wit
Dichtheid	:	1,3 kg/dm ³
Volumepercentage vaste stof	:	51%
Glans	:	mat
Aanbevolen droge laagdikte	:	40 micrometer
Leverbaar in de kleuren	:	wit en roodbruin

Verwerking van het product

Verwerkingscondities:

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.

Kwast en Rol

Type verdunning	:	terpentine
Volumepercentage verdunning	:	gebruiksklaar
Reinigingsmiddel	:	terpentine



Droogtijden bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V.

Stofdroog	:	ca. 2 uur
Kleefvrij	:	ca. 6 uur
Overschilderbaar	:	ca. 24 uur

Opmerking:

Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan Arbo wetgeving

Theoretisch rendement

13 m²/liter

Systeminformatie

Nieuw werk

Alvorens het product aan te brengen, dient het oppervlak te zijn ontroest, bij voorkeur d.m.v. stralen tot reinheidsgraad Sa 2½, volgens ISO 8501-1:1988 of door middel van handontroesten (borstelen) volgens ontroestingsgraad St 3. Direct na het ontroesten het oppervlak stofvrij maken en voorzien van een laag Steloxine Primer Ferro. Vervolgens afwerken met een traditioneel verfsysteem.

Onderhoud bestaand werk

Ondergrond dient schoon, droog, zuiver en vetvrij te zijn. Loszittende lagen verwijderen door middel van schuren, schrappen of afbijten en bijwerken met Steloxine Primer Ferro.

Alvorens het product wordt aangebracht, dient de voorgaande laag goed gehecht, intact, geschuurd, droog, schoon en vetvrij te zijn. Vervolgens afwerken met een traditioneel verfsysteem.

Veiligheid/Hygiëne

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	wit
Vlampunt volgens ISO 1516	:	> 21°C
VOS-EU-grenswaarde	:	cat. A/i < 500 g/l



De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.

Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of www.veiligmetverf.nl

Artikelgegevens

Houdbaarheid	:	In onaangebroken verpakking tenminste 24 maanden. Vorstvrij bewaren.
Verpakking	:	1 liter en 2,5 liter

EEN PRODUCT VAN
AkzoNobel



Trimetal

Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 071-7119940
Internet: www.trimetal.nl