

OMSCHRIJVING

Variopox Keperweefsel is een versterkingsmateriaal in de vorm van een diagonaal weefsel.

VOORNAAMSTE KENMERKEN EN GEBRUIKSDOEL

- Geschikt voor het versterken van laminaten van Variopox producten zoals Variopox Impregneerhars en Variopox Universele hars;
- Geschikt voor het versterken van houtverbindingen;
- Geschikt voor het versterken van naden, in- en uitwendige hoeken, tafelbladen, etc waardoor scheuren en beschadigingen worden voorkomen;
- Onzichtbaar wanneer gebruikt in combinatie met Variopox Impregneerhars of Variopox Universele hars;
- Leverbaar in verschillende lengtes.

AANVULLENDE INFORMATIE

- Voorbehandeling
Ondergronden grof schuren met P120. Onbehandeld hout voorbehandelen met Variopox Injectiehars en na 24 uur grof schuren met P120.
- Verwerking
Een royale laag Variopox Impregneerhars of Variopox Universele hars aanbrengen. Direct Variopox Keperweefsel in de natte epoxy laag aanbrengen. Aandrukken met een platte kwast door met de kwast loodrecht op het oppervlak het weefsel in de epoxy laag drukken, niet strijken! Druk op deze wijze eventueel luchtinsluitingen uit het weefsel. Narollen met een aluminium of teflon ontluchtingsroller. Wanneer de laag nog enigszins kleeft eventueel een tweede laag Variopox Impregneerhars of Variopox Universele hars aanbrengen. Na een langere periode is schuren met P120 noodzakelijk wanneer een tweede laag wordt aangebracht. Indien gewenst kan Variopox Impregneerhars of Variopox Universele hars worden afgewerkt met een verfsysteem.

Omschrijving	Afmeting	Gemiddeld harsverbruik ¹ (ml/m ²)	Dikte per laag (µm)	Toepassing
Variopox Keperweefsel, 160 gram/m ²	1 m ²	250	200	Keperweefsel, gemakkelijk te verwerken ook op ondergronden met lastige vormen. Onzichtbaar wanneer gecombineerd met Variopox Impregneerhars. Leverbaar in twee diktes.
	5 m ²			
	20 m ²			
	50 m ²			
Variopox Keperweefsel, 280 gram/m ²	5 m ²	350	400	
	20 m ²			
	50 m ²			

¹ Variopox Impregneerhars

datum: augustus '14
953-99999

Disclaimer

De gegevens in dit blad berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaringen uit de praktijk en zijn correct op de dag van uitgifte. Desondanks kan De IJssel Coatings BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren welke buiten onze verantwoordelijkheid en invloed vallen. De IJssel Coatings BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit blad. Dit productblad vervangt alle voorgaande uitgaven.