

Epifanes Easy-Flow

Natuurlijke, drogende olie voor diverse doeleinden.

Basis	Luchtdrogend				
Eigenschappen	Diepe impregnering, vloeiverbeteraar, stopt roest op staal.				
Toepassingsgebieden	<ul style="list-style-type: none"> - Toevoegingmiddel voor conventionele en half-synthetische primers, kleurlakken en blanke lakken om onder koude of juist warme condities het uitvloeien tot een gesloten en gladde laag te bevorderen. - Kan tevens worden toegevoegd aan ééncomponent primers, verven en lakken op basis van alkydhars voor hout en staal om het impregnerend vermogen van de primer of grondverf te versterken en conservering van de ondergrond te optimaliseren. - In pure vorm als impregneermiddel op voorbehandeld staal en hout. 				
Kleur	Amber transparant				
Dichtheid bij 20°C.	870 gr. / dm ³				
Viscositeit	15 seconden DIN-cup 4 mm				
Vaste stof gehalte	60 ± 2 vol. %				
VOS-gehalte	344 gr. / ltr.				
Verpakking	500ml. - 1000ml. - 4000ml.				
Houdbaarheid	Ten minste 3 jaar vanaf productiedatum, mits opgeslagen verwijderd bij een temperatuur tussen 5° en 30° in onaangebroken originele verpakking.				
Verwerkingscondities tijdens applicatie en droging	<table> <tr> <td>Temperatuur</td> <td>minimaal 8°C. - maximaal 30°C.</td> </tr> <tr> <td>Relatieve luchtvochtigheid</td> <td>minimaal 50% - maximaal 85%</td> </tr> </table>	Temperatuur	minimaal 8°C. - maximaal 30°C.	Relatieve luchtvochtigheid	minimaal 50% - maximaal 85%
Temperatuur	minimaal 8°C. - maximaal 30°C.				
Relatieve luchtvochtigheid	minimaal 50% - maximaal 85%				
Verdunner	Niet verdunnen				
Droging bij 20°C. / 65% RLV	12 tot 24 uur afhankelijk van de diepte van impregnering. Dit product blijft na droging enigszins plakkerig.				
Verwerking als vloeiverbeteraar	Kan tot maximaal 10% worden toegevoegd aan conventionele en halfsynthetische (grond-)verven en (blanke) lakken. N.B. Niet gebruiken in combinatie met Epifanes Multi Marine Primer.				
Verwerking op kaal hout	Aanbrengen op droog, schoon en ontvet en met P220 geschuurd hout tot de houtvezels zijn verzadigd. Dit product kan tot maximaal 25% worden toegevoegd aan de eerste laag Werdol Grondverf om het hout beter te beschermen en de hechting te verbeteren.				
Verwerking op kaal staal	Alle losse roest verwijderen en het staal met Epifanes Reinigingsthinner ontvetten. Schuur het oppervlak met P 100-120. Vervolgens het oppervlak volledig verzadigen. Dit product kan tot maximaal 10% worden toegevoegd aan de eerste laag Werdol Metalprimer om het staal beter te beschermen en de hechting te verbeteren.				
Beperking m.b.t. verwerking	Niet toepassen in combinatie met Epifanes Multi Marine Primer. In verband met mogelijke verkleuring max. 2% toevoegen bij lichte kleuren.				
Theoretisch rendement	Afhankelijk van toepassing				
Veiligheid	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens, zie veiligheidsinformatieblad.				

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumonderzoek. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die wij hebben toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Desondanks kunnen wij niet zonder meer aansprakelijk worden gesteld voor het met dit product en het hiermee vervaardigd werk, aangezien het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren, die buiten onze invloed en beoordeling liggen. De afnemer/verwerker dient met de door hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit productinformatieblad zijn geldigheid.