

Omschrijving:	HEMPEL'S SILICONE ALUMINIUM 56914 is een hittebestendige verf gepigmenteerd met aluminium, gebaseerd op polysiloxane die verhardt tot een harde laag bij omgevingscondities.
Aanbevolen gebruik:	Voor de langdurige bescherming van hete pijpleidingen, uitlaatpijpen, schoorstenen en andere warme oppervlakken. In corrosieve omgevingen : zie VOORAFGAANDE LAAG op de volgende pagina.
Belastingstemperatuur:	Maximaal, alleen droge blootstelling: 600°C/1112°F
Certificaten/Goedkeuringen:	Voldoet aan EU Richtlijn 2004/42/EC: subcategory i.
Verkrijgbaarheid:	Maakt deel uit van het assortiment van de Hempel-groep. Lokale verkrijgbaarheid in overleg.

FYSISCHE GEGEVENS:

Kleur nrs/Kleuren:	19000/ Aluminium
Uiterlijk:	Half-mat zie OPMERKINGEN overzicht
Volume vast in %:	43 ± 1
Theoretisch rendement:	17.2 m²/l [689.7 sq.ft./US gallon] - 25 micron/1 mils
Vlampunt:	30 °C [86 °F]
Soortgelijk gewicht:	1.2 kg/liter [9.8 lbs/US gallon]
Stof-droog:	1 uur 20°C (RV: 70%)
Volledig-droog:	2.5 uur 20°C
VOS-gehalte:	465 g/l [3.9 lbs/US gallon]
Houdbaarheid:	1 jaar (25°C) vanaf productiedatum. Afhankelijk van de wijze van opslaan, kan mechanisch roeren nodig zijn voor gebruik. Neem als de houdbaarheidsdatum is overschreden contact op met HEMPEL voor nader advies. <i>De vermelde fysische gegevens zijn theoretische waarden overeenkomstig de goedgekeurde formules van de HEMPEL GROUP.</i>

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK:

Applicatie methode:	Airless spuit / Luchtspruit / Kwast
Verdunner (max.vol.):	08080 (5%) / 08080 (15%) / 08080 (5%) zie OPMERKINGEN overzicht
Spuishopening:	0.017 "
Spuitdruk:	125 bar [1812.5 psi] (Gegevens voor Airless spuiten zijn indicatief en aan aanpassingen onderhevig)
Reiniging gereedschap:	HEMPEL'S THINNER 08080
Geadviseerde laagdikte, droog:	25 micron [1 mils] zie OPMERKINGEN overzicht
Geadviseerde laagdikte, nat:	60 micron [2.4 mils]
Overschildertijd, min:	Volgens specificatie.
Overschildertijd, max:	Volgens specificatie.

Veiligheid:	Voorzichtigheid is geboden. Voor en tijdens gebruik houdt u aan alle veiligheidsvoorschriften op de etiketten op verpakkingen en verblikken, raadpleeg Hempel's Safety Data Sheets en houdt u aan alle plaatselijke en landelijke veiligheidsvoorschriften.
--------------------	---

Met dit Kenmerkenblad vervallen alle voorgaande en/of door toelichting, definities en strekking de "Explanatory Notes" beschikbaar op www.hempel.com. De gegevens, specificaties, aanwijzingen en aanbevelingen in dit kenmerkenblad vormen slechts een weerslag van testresultaten en ervaringen die werden verkregen, respectievelijk opgedaan onder gecontroleerde of speciaal gecreëerde omstandigheden. Dat deze gegevens onder de feitelijke omstandigheden van de gewenste toepassing van de hierin beschreven Producten juist, volledig en toepaselijk zijn, wordt niet gegarandeerd. Het is uitsluitend aan de koper en/of gebruiker om dat te bepalen. Op alle leveringen van producten en alle verleende technische ondersteuning zijn HEMPEL's ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP, LEVERING EN DIENSTVERLENING van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Behoudens het gestelde in voornoemde ALGEMENE VOORWAARDEN aanvaarden de fabrikant en verkoper geen enkele aansprakelijkheid, en ziet de koper en/of gebruiker af van het instellen van eisen met betrekking tot enige vorm van aansprakelijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid, voor de behaalde resultaten, verwondingen, directe schade of gevolgschade of verliezen ten gevolge van het gebruik van de producten zoals hierboven, op de achterzijde of anderszins wordt aanbevolen. Kenmerkenbladen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vervallen automatisch vijf jaar na datum van uitgifte.