



Bootlak Classic

TM-nummer: 607
Revisiedatum: 04-08-2015
Versie: 02

<https://www.verfschilderen.nl/bootlak-classic.html>

Strakke afwerking met traditionele uitstraling

Hydrant Bootlak Classic is een transparante afwerking welke uitermate geschikt is voor het blank afwerken van vrijwel elke houtsoort. Door de specifieke samenstelling van de urethaan versterkte alkydhars/standolie combinatie is een hoge elasticiteit gekoppeld aan lang glansbehoud. Door de urethaan toevoeging is een goede mechanische belastbaarheid gecombineerd met een zeer makkelijke verwerking en een uitstekende vloeiing. Hydrant Bootlak Classic heeft een mooie traditionele bolle glans en oogt als een klassieke vernis. Door deze eigenschappen is Hydrant Bootlak Classic bijzonder geschikt als blanke afwerking op bijvoorbeeld (hard)houten deuren of leuning van trappen, relingen van boten enz. Hydrant Bootlak Classic is voorzien van een actieve UV blokker.

Voorbehandeling

Reeds geschilderde oppervlakken;

In goede staat:

Reinigen met Hydrant Opticleaner, naspoelen met water en goed laten drogen. Vervolgens machinaal schuren met schuurpapier in de grofte P280-P320. Beschadigingen in de oude laklaag vooraf goed schuren. Zorg er hierbij voor dat de overgangen van de bestaande laklagen naar de kale ondergrond zo goed mogelijk zijn weggeschuurd.

In slechte staat:

Verwijder alle vorige lagen en breng de juiste voorlak aan op het oppervlak.

Kaal hout:

Voorbehandelen met Hydrant Bootlak Classic.

Op de bijgewerkte beschadigingen - kale delen tenminste 2 voorlaklagen aanbrengen, tussentijds licht schuren met Scotch Brite of fijn schuurpapier grofte P280-P320. Schuur de voorlaklagen en de oude geschuurde laklagen nogmaals glad met schuurpapier in de grofte P320-P400. Verwijder het stof met een kleefdoek.

Afwerking

Houten ondergrond eerst goed schuren en stofvrij maken. Een eerste laag (onverdunde) Hydrant Bootlak Classic aanbrengen. Tussen de eerste en de tweede laag licht schuren met Scotch Brite Ultra Fine of schuurpapier met een korrelgrote van minimaal P220. Vervolgens aflakken met een volle laag (onverdunde) Hydrant Bootlak Classic. Voor toepassing buiten 2 tot 4 lagen aanbrengen (afhankelijk van het verlangde esthetische aspect en de specifieke belasting).
Let op: Hydrant Bootlak Classic niet verdunnen.

Verwerking

Hydrant Bootlak Classic is uitstekend te verwerken met een platte verniskwast of roller. Bij voorkeur een platte kwast gebruiken met lang en soepel varkenshaar met een goede bles en zetting. Rollen gaat het beste met een lakviltrol of een nylon roller met een korte pool (4 - 6 mm vachthoogte).

Kleur en Verpakking

Hydrant Bootlak Classic is verkrijgbaar in blank in 250ml en 750ml verpakkingen.

Tips

- Voor gebruik grondig doorroeren.
- Aanbrengen bij droge en goed geventileerde omstandigheden. Voorkom extreem vochtige omstandigheden, boven 85% relatieve vochtigheid. Niet laat op de dag aanbrengen, condens tijdens de nacht kan blindslaan (wit uitslaan) veroorzaken.
- Niet gebruiken bij temperaturen onder 5°C. Producttemperatuur dient minimaal 15°C te zijn. Wanneer de luchttemperatuur 3°C warmer is als de ondergrond temperatuur ontstaat de kans op condensvorming. Hierdoor wordt de hechting van de verflaag negatief beïnvloed.
- Volledige hardheid wordt na 7-10 dagen bereikt bij 15°C.
- Uitsluitend voor gebruik boven de waterlijn.
- Schilder niet in direct zonlicht.



HYDRANT

Vernissen

Bootlak Classic

TM-nummer: 607
Revisiedatum: 04-08-2015
Versie: 02

Productomschrijving:

Transparante hoogglanzende houtbescherming voor zowel zachte als alle tropische houtsoorten buiten.

Toepassing:

Op nieuw en reeds behandeld houtwerk.

Voornaamste kenmerken:

Hoogglanzend, zeer duurzaam, watervast en goed vullend



EIGENSCHAPPEN

Basis: Drogende oliën en urethaanalkydhars

Kleur: Blank

Dichtheid 20°C: 0,90 kg/dm³

Laagdikte: 30 µm droog

Droogtijd: Bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 2 uur. Kleefvrij na ca. 5 uur.

Overschilderbaar: Na 24 uur

Glans: Hoogglanzend

Vastestofgehalte: Ca. 54 vol%

Theor. rendement: 18 m² per liter bij 30 µm droog

Houdbaarheid: In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

VERWERKING

Verwerkingstemp.: Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%

Reinigingsverd.: Hydrant Synthetische Verfverdunding

ALGEMENE INFORMATIE

Hydrant is een product van NElf LAKFABRIEKEN BV. Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.nelf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. NElf LAKFABRIEKEN BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Nelf Lakfabrieken BV, Postbus 26, 9172 ZS, Ferwert.
Tel. +31(0)518 418 000, Fax. +31(0)518 418 001,
www.nelf.nl, info@nelf.nl

VERWERKINGSMETHODEN

Kwast/roller

Verdunding: Niet verdunden

ONDERGRONDVOORBEHANDELING

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Hout: nieuw werk

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden.

Hout: bestaand werk

Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

VOORZORGSMAATREGELEN

Huidbescherming: draag geschikte handschoenen

Gelaatsbescherming: draag indien nodig een bril

OPLOSMIDDELRIJK.

VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK BINNEN NIEUW AAN ARBO