

Jotun Anti-skid

Produkt beschrijving

Dit zijn aluminium oxide korrels, ontwikkeld voor het in strooien in de laatste laag van een anti slip systeem. Verkrijgbaar in een extra grove, grove, middel en fijne korrel groote. Geschikt als anti slip materiaal in een brede scala van verf systemen in atmosferische omstandigheden. Geschikt voor elk type oppervlak, afhankelijk van het specifieke coating systeem.

Typisch gebruik

Kan gebruikt worden op helideks, looppaden, ramps, weegbrug dekken, dekken in het algemeen waar anti slip eigenschappen wordt vereist. De verspreiding moet plaatsvinden tijdens de applicatie van de natte laag.

Kleuren

donker

Product data

Eigendom	Test/Standaard	Beschrijving
Vaste stoffen per volume	ISO 3233	100 %
Dichtheid	berekend	3,9 kg/l
VOS- EU	IED (2010/75/EU) (berekend)	0 g/l

De verstrekte gegevens zijn typisch voor fabrieksgeproduceerde producten, onderhevig aan lichte variatie afhankelijk van de kleur.

Produkt mengen

Één component

Produkt overeenstemming

Hangt af van de actuele blootstelling van het verfsysteem, verschillende primers en toplagen kunnen gebruikt worden in combinatie met dit product. Enige voorbeelden staan hieronder. Contact Jotun voor specifieke systeem adviezen.

Voorgaande coat: acrylic, alkyd, epoxy, epoxy mastic, polyurethane

Volgende laag: acrylic, alkyd, epoxy, epoxy mastic, fluoro polymer, polyurethane, polysiloxane

Additionele informatie

AANBEVOLEN HOEVEELHEID

Fijne korrel grootte (180- 250 µm) voor coatings aangebracht in 50 tot 150 µm DLD zoals topcoats.
De aanbevolen gebruik is 1.5 - 2 kg per 10 liter verf

Medium korrel grootte (400 – 600 µm) voor coatings aangebracht in 150 tot 400 µm DLD zoals Jotamastic producten en dikke eindlagen.
De aanbevolen gebruik is 2.5 – 3.3 kg per 10 liter verf

Grof korrel grootte (700 – 1000 µm) voor coatings aangebracht in 400 tot 1500 µm DLD, zoals Baltoflake producten.
De aanbevolen gebruik is 3.0 – 4.0 kg per 10 liter verf

Extra grof korrel grootte (1200 – 1600 µm) voor coatings aangebracht 400 tot 1500 µm DLD, zoals Baltoflake producten.
De aanbevolen gebruik is 3.5 – 4.0 kg per 10 liter verf

Wanneer een ruwere oppervlak vereist is, kan de te gebruiken hoeveelheid verhoogd worden.

Verpakking (typisch)

Gewicht

Jotun Anti-skid 25 kg

De hoeveelheid is gebaseerd op in de fabriek geproduceerde kleuren. Let op dat er variaties in de lokale verpakking en hoeveelheden kunnen zijn, door lokale regelgeving.

Opslag

Het product dient opgeslagen te worden volgens nationale regelgeving. Bewaar de blikken in een droge koele goed geventileerde ruimte en weg van warmte en ontstekings bronnen. Blikken moeten goed gesloten zijn. Voorzichtig behandelen.

Houdbaarheid in gesloten verpakking bij 23 °C

Jotun Anti-skid 48 Maand(en)

In sommige commerciële markten kan een kortere houdbaarheid gedictieerd worden door de lokale regelgeving. Bovenstaand is de minimale houdbaarheid, hierna is de kwaliteit van de verf onderhevig aan goedkeuring

Voorzichtig

Dit produkt is alleen voor professioneel gebruik. De applicateur en verwerkers dienen opgeleid en ervaren te zijn met de te gebruiken apparatuur en het mengen en toepassen van het produkt volgens de technische documentatie van Jotun. Applicateurs en verwerkers dienen passende persoonlijke beschermiddelen te gebruiken. Deze richtlijn wordt gegeven op basis van de huidige kennis van het produkt. Alle suggesties en aanpassingen om aan de plaatselijke omstandigheden te voldoen, dienen vóór de aanvang van de werkzaamheden, door de verantwoordelijke Jotun vertegenwoordiger te worden goedgekeurd.

Gezondheid en veiligheid

A.u.b de voorschriften lezen die op de blik staan. Gebruik onder goede ventilerende condities. Inhaleer de spuitstof niet. Vermijd huidcontact. Morsen op de huid moet direct met geschikt schoonmaakmiddel worden verwijderd, zeep en water. Ogen moeten goed gespoeld worden met water en er moet direct medische hulp worden gezocht.

Kleur variatie

Wanneer van toepassing, producten die primair bedoeld zijn als primer of antifouling kunnen kleine kleur variaties hebben van batch tot batch. Zulke producten zijn niet kleur bestendig en kunnen verkrijten wanneer blootgesteld aan zon licht en verwerking.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Jotun, gebaseerd op laboratorium testen en praktische ervaring. Jotun producten worden beschouwd als halffabrikaten en als zodanig, worden de producten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Jotun. Jotun kan niets dan de kwaliteit van het product zelf garanderen. Kleine productvariaties kunnen om te voldoen aan de lokale eisen worden uitgevoerd. Jotun behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Gebruikers dienen altijd Jotun te raadplegen voor de specifieke leidraad en algemene geschiktheid van dit product en de specifieke praktische toepassing.

Als er enige inconsistentie is tussen de verschillende taalkwesties van dit document gaat de Engelse (Verenigd Koninkrijk) versie voor.
