



## PRODUCTINFORMATIEBLAD

| <b>TENCO BOOTLAK BLANK</b>   |  |
|------------------------------|--|
| <b>OMSCHRIJVING</b>          | Tenco Bootlak blank is een hoogglanzende sneldrogende en krasvaste blanke lak op basis van alkyd-polyurethaanharsen. Toepasbaar op alle hardhoutsoorten boven de waterlijn. Tenco Bootlak blank is bestand tegen alle weersinvloeden van en bestand tegen zoet en zout water. Ook is Tenco Bootlak blank binnen te gebruiken als blanke lak voor scheepsinterieurs, meubels, deuren en kozijnen. |
| <b>TOEPASSING</b>            | Tenco Bootlak blank beschermt alle houtsoorten boven de waterlijn. Te gebruiken op al het hout in en op uw boot of schip maar ook in huis.   |
| <b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>-gemakkelijk verwerkbaar</li><li>-uitstekende duurzaamheid</li><li>-geen verkleuring</li><li>-waterafstotend</li><li>-bestand tegen invloeden van zout, brak en zoet water.</li></ul>  |
| <b>BASISGEGEVENS</b>         |  |
| Vorm                         | Vloeibaar  |
| Kleur                        | Blank, hoogglans   |
| Geur                         | Oplosmiddelachtig  |
| Kookpunt                     | 175 °C   |
| Vlampunt                     | 41 °C  |
| Dampspanning bij 20°C.       | 2,1 hPa  |
| Dichtheid bij 20°C.          | ± 0,9 g/cm <sup>3</sup>  |
| Oplosbaarheid in water       | Niet oplosbaar   |
| Viscositeit                  | 60 s (DIN 53211/4)   |
| Theoretisch rendement        | 11-13 m <sup>2</sup> per liter   |
| Droogtijden                  | Stofdroog na ca. 3 uur bij 18 °C en overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C   |
| Aanbevolen droge laagdikte   | 40-45 micron   |
| Oplosmiddelgehalte           | <b>OPLOSMIDDERIJK</b> EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 400 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 400 g/l VOC.   |

|   |  |
|---|--|
| Gehalte aan vaste bestanddelen            | ≥ 60%  |
| <b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>                 | Voor en tijdens gebruik goed roeren. Ondergrond moet droog en vetvrij zijn. Nieuw hout eerst goed gladschuren, afstoffen en tenminste drie lagen aanbrengen met kwast, verfrol of verfspuit. Tussen de lagen licht schuren. Voor onderhoud kan in de regel met één laag worden volstaan. |
| <b>MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR</b>   | Min. 8 °C bij 80% RV   |
| <b>VERDUNNING</b>                         | Terpentine. Tevens te gebruiken voor het reinigen van kwasten en gereedschap.  |
| <b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>                |  |
| Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen | Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.   |
| Hantering en opslag                       | In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.  |
| <b>VERPAKKINGEN</b>                       | 500 ml, 750 ml, 1000ml, 2500 ml.   |