



## Productomschrijving

Magnacryl Prestige Mat is een watergedragen, goed dekkende, schrobvaste en matte muurverf voor binnen op basis van een acrylaatdispersie bindmiddel.

## Eigenschappen

Schrobvastheid > klasse 1 volgens DIN EN 13300  
Zeer hoogwaardige kwaliteit  
Matte muurverf  
Schrobvast en weinig opglanzend  
Spanningsarm  
Geschikt ter voorkoming van doorbloeden van in water oplosbare vlekken

## Gebruik/Toepassing

Magnacryl Prestige Mat is geschikt als afwerklaag op o.a. schuur- en pleisterwerk, beton, baksteen, gipskartonplaat en metselwerk. Magnacryl Prestige Mat is een matte muurverf, welke niet opglanst en ideaal kan worden toegepast in ruimten met invallend scheerlicht. Het is een spanningsarme muurverf met een goede elasticiteit waardoor er geringe kans is op scheurvorming op acrylaatkit. Bij wateroplosbare vervuilingen op de ondergrond zoals nicotine, roet, inkt en dergelijke, kan Magnacryl Prestige Mat onverdund als primer worden toegepast en heeft dan een licht isolerende werking.

## Technische Eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	wit
Dichtheid	:	1.40 kg/dm <sup>3</sup>
Volumepercentage vaste stof	:	39%
Glans	:	potmat
Leverbaar in de kleuren	:	wit en aan te kleuren via het Trimetal kleurmengsysteem



## Systeminformatie

### Nieuw werk

Magnacryl Prestige Mat wordt toegepast op elk schoon, droog, deugdelijk en stofvrij oppervlak.

De voorbehandeling aanpassen aan de aard van de ondergrond om een goede hechting te verkrijgen.

Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een reparatiemiddel.

Beschadigde voegen: herstellen met cementmortel en de barsten vullen.

Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden voorstrijken met Magnaprim Fix. Ondeugdelijk of poederend nieuw metselwerk of beton: losse deeltjes verwijderen door borstelen en voorbehandelen met Magnaprim Fix of Magnaprim Isol.

Een gipsgebonden ondergrond dient afgebonden, draagkrachtig en voldoende hard te zijn.

### Onderhoud bestaand werk

Ondergrond dient schoon, droog, deugdelijk en vetvrij te zijn. Loszittende lagen verwijderen door middel van schuren, schrappen, borstelen of afbijten.

Loszittende delen verwijderen.

Kaalgekomen plaatsen voorbehandelen met Magnacryl Prestige Mat 5% verdund met water.

### Opmerking:

Om doorbloedingen bij aanwezigheid van wateroplosbare vlekken op de ondergrond zoals roet, inkt, nicotine (in ruimtes waar gerookt wordt) te isoleren en te voorkomen, altijd 2 x voorbehandelen met Dialprim onverdund, met een interval van 24 uur.

## Verwerking van het product

### Verwerkingscondities:

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.

TECHNISCHE PRODUCTINFORMATIE



Kwast en Rol  
 Aanbevolen roller : microvezelroller poolhoogte 9 mm  
 Type verdunning : water  
 Volumepercentage verdunning : 5-10%  
 Reinigingsmiddel : direct na gebruik met handwarm water

Droogtijden bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V.  
 Stofdroog : ca. 1 uur  
 Overschilderbaar : ca. 6 uur

Theoretisch rendement  
 150 gr/m<sup>2</sup> = 9 m<sup>2</sup>/liter, afhankelijk van de zuiging en de structuur van de ondergrond.  
 Het praktische rendement is te bepalen door het aanbrengen van een proefvlak voor aanvang van de werkzaamheden.

Veiligheid/Hygiëne

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden : wit  
 Vlampunt volgens ISO 1516 : > 100°C  
 Breeam :

Product voldoet aan BREEAM HEA 9	Cat A/a WB:
Wettelijke norm (g/l):	30 g/l
VOC van Magnacryl Prestige Mat gemeten volgens ISO 11890-2: 2006:	28 g/l

De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.  
 De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.  
 Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of [www.veiligmetverf.nl](http://www.veiligmetverf.nl)



TECHNISCHE PRODUCTINFORMATIE

## MAGNACRYL PRESTIGE MAT

Schrobvaste matte muurverf



### Artikelgegevens

Houdbaarheid	:	In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.
Verpakking	:	5 en 10 liter

EEN PRODUCT VAN  
**AkzoNobel**



Akzo Nobel Decorative Coatings bv  
Trimetal Bouwverven  
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Amers, Nederland  
Afdeling Techniek, tel. 071-7119940  
Internet: [www.trimetal.nl](http://www.trimetal.nl)