



<https://www.verfschilderen.nl/permacryl-decor-satin-exterior.html>

Productomschrijving

Permacryl Decor Satin Exterior is een duurzame niet vergelende, dekkende, zijdeglanzende verf voor buiten op basis van een watergedragen acrylaatharsbindmiddel. Kan zowel als primer, tussenlaag en als eindlaag in een éénpotstelsel worden toegepast.

Eigenschappen

Grond- en aflak ineen
Uitstekende hechting op geveltimmerwerk en tuinhout
Ook als primer inzetbaar
Buitentoepassing

Toepassing/ Gebruik

Permacryl Decor Satin Exterior is geschikt als 1 potstelsel op hout buiten, o.a. voor niet maatvast schilderwerk zoals rabat geveltimmerwerk, tuinhuisjes, schuttingen, etc., met uitstekende duurzame eigenschappen zoals kleur- en glansbehoud. Ook oude alkydharsslagen kunnen na grondig reinigen en schuren overgeschilderd worden met Permacryl Decor Satin Exterior.

Technische Eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	wit
Dichtheid	:	1,28 kg/ dm ³
Volumepercentage vaste stof	:	33%
Glans	:	zijdeglanzend
Aanbevolen droge laagdikte	:	30 micrometer
Leverbaar in de kleuren	:	aan te kleuren via het Trimetal kleurenmengstelsel

TECHNISCHE PRODUCTINFORMATIE



Verwerking van het product

Verwerkingscondities:

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85 %.

kwast en rol

Type verdunning	:	water
Volumepercentage verdunning	:	0- 3%
Reinigingsmiddel	:	direct na gebruik met handwarm water

Droogtijden bij aanbevolen laagdikte, 20°C en 65 % R.V.

Stofdroog	:	1 - 2 uur
Kleefvrij	:	ca. 4 uur
Overschilderbaar	:	4 - 6 uur

Theoretisch rendement

10 m²/ liter

Opmerkingen:

Bij toepassing van waterverdunbare producten c.q. verfsystemen kan doorbloeden van inhoudsstoffen optreden, zoals bij Merbau, Meranti, Red Cedar e.d. deze ondergronden vooraf gronden met Permacryl Multiprimer Prestige.

Als gereedschap wordt aanbevolen speciale kwasten en rollers voor waterafdubare lakverven te gebruiken.

Waterverdunbare producten zijn gevoelig voor de weekmakers in de raamrubbers. Deze kunnen een negatieve invloed hebben op de verffilm. De verflaag kan gaan verkleven.

In geval van tocht- en beglazingprofielen in combinatie met bovengenoemde afwerking, dienen profielen van weekmakervrije rubbers te worden toegepast, bijv. EPDM rubber.



Systeminformatie

Nieuw werk

Het vochtgehalte van het hout dient overeen te komen met de in de K.V.T. aangegeven waarden. Alvorens het product wordt aangebracht, dient de ondergrond droog, schoon en vetvrij te zijn. Het product kan aangebracht worden op een geschikte timmerindustrie grondlaag, volgens de in de K.V.T. aangegeven normen en richtlijnen. Op nieuw ongeschilderd hout of kaalgemaakte delen is voorbehandeling met één laag Permacryl Decor Satin Exterior aan te bevelen en daarover de afwerking van één of twee lagen Permacryl Decor Satin Exterior.

Onderhoud bestaand werk

De intacte ondergrond moet schoon, vetvrij en droog zijn. Schuren met schuurpapier van grofte P320 of fijner, dan wel een schuurspons van vergelijkbare fijnheid. Eventuele voorgaande lagen moeten daarbij goed hechten aan de ondergrond. Als afwerking twee lagen Permacryl Decor Satin Exterior.

Veiligheid/ Hygiëne

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	wit
Vlampunt, bepaald volgens ISO 1516	:	>100°C
VOS-EU-grenswaarde	:	Cat. A/d < 130 g/l

De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte. De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu. Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of www.veiligmetverf.nl.

Artikelgegevens

Houdbaarheid	:	In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.
Verpakking	:	1 liter en 2,5 liter



TECHNISCHE PRODUCTINFORMATIE

PERMACRYL DECOR SATIN
EXTERIOR
Zijdeglanzende watergedragen aflak



EEN PRODUCT VAN
AkzoNobel



Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 071-7119940
Internet: www.trimetal.nl

April 2018

4/4

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of en geen recentere versie van de Technische Productinformatie is uitgegeven.