



<https://www.verfschilderen.nl/trimetal-permaline-snelgrond-1-of-25-liter.html>

Productomschrijving

Permaline Snelgrond is een oxidatief sneldrogende, dekkende, grondlak op basis van een speciaal gemodificeerde alkydhars.

Eigenschappen

Universeel toepasbaar
Sneldrogend
Ook bij lage temperaturen

Gebruik/Toepassing

Permaline Snelgrond is geschikt als grondverf op hout voor buiten, o.a. geveltimmerwerk. Daar waar een korte droogtijd noodzakelijk is, bijvoorbeeld op moeilijk bereikbare onderdelen kan Permaline Snelgrond worden ingezet. Voor regulier schilderwerk wordt Permaline Primer aanbevolen. Permaline Snelgrond past goed in een verfsysteem met een afwerking van Permaline DW Brillant.

Technische Eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	wit
Dichtheid	:	1,59 kg/dm ³
Volumepercentage vaste stof	:	50%
Glans	:	mat
Aanbevolen droge laagdikte	:	30 micrometer
Leverbaar in de kleuren	:	wit en aan te kleuren via het Trimetal kleurenmengsysteem

Verwerking van het product

Verwerkingscondities:

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 0°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.

Kwast



Volumepercentage verdunning : gebruiksklaar
Reinigingsmiddel : terpentine

Droogtijden bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V.
Stofdroog : ca. 1 uur*
Kleefvrij : ca. 2 uur*
Overschilderbaar : ca. 3 uur*

Droogtijden bij 5°C en aanbevolen laagdikte en 85% R.V.
Stofdroog : ca. 1 uur*
Kleefvrij : ca. 4.5 uur*
Overschilderbaar : ca. 6.5 uur*

** De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankelijk van de laagdikte, weersomstandigheden en de toegepaste kleur.*

Theoretisch rendement
11 m²/liter

Opmerking
Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan Arbo wetgeving.

Systeminformatie

Nieuw werk

Het vochtgehalte van het hout dient overeen te komen met de in de K.V.T. aangegeven waarden. Alvorens het product wordt aangebracht, dient de ondergrond droog, schoon en vetvrij te zijn. Het product kan aangebracht worden op een geschikte timmerindustrie grondlaag, volgens de in de K.V.T. aangegeven normen en richtlijnen. Op nieuw ongeschilderd hout of kaal gemaakte delen is voorbehandeling met twee lagen Permaline Snelgrond aan te bevelen. Daarover de afwerking van één of twee lagen aflak uit het Permaline assortiment.

Onderhoud bestaand werk

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij, geschuurd en goed gehecht te zijn. Losse delen verwijderen door schuren, schrappen of afbijten. Kaal gekomen delen gronden met Permaline Snelgrond. Het houtvochtgehalte van de ondergrond mag niet boven de 18% zijn. Daarover de afwerking van één of twee lagen aflak uit het Permaline assortiment.



Veiligheid/Hygiëne

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	wit
Vlampunt volgens ISO 1516	:	> 40°C
VOS-EU-grenswaarde	:	cat. A/d < 300 g/l

De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.

Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of

www.veiligmetverf.nl

Artikelgegevens

Houdbaarheid	:	In onaangebroken verpakking tenminste 24 maanden. Vorstvrij bewaren.
Verpakking	:	1 liter en 2,5 liter

EEN PRODUCT VAN
AkzoNobel



Trimetal®

Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 071-7119940
Internet: www.trimetal.nl