



<https://www.verfschilderen.nl/stelfloor-primer-acryl.html>

Productomschrijving

Stelfloor Primer Acryl is een blanke hechtlaag voor cement- en betonvloeren, binnen en buiten, op basis van een watergedragen acrylaathars bindmiddel.

Eigenschappen

Kleurloze primer voor vloeren en muren
Hechtlaag voor kaal en poreuze ondergronden o.a. cement- en betonvloeren
Geurarm
Geschikt voor buiten en binnen

Bijzonderheden

* nooit zoveel aanbrengen dat er een laag op het oppervlak ontstaat.

Gebruik/Toepassing

Stelfloor Primer Acryl verbetert de hechting van watergedragen vloerverven op kale en poreuze ondergronden. Stelfloor Primer Acryl is gemakkelijk te verwerken en is reukarm waardoor het zeer geschikt is voor toepassing in moeilijk ventileerbare ruimten.

Technische Eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	blank
Dichtheid	:	1,02 kg/dm ³
Volumepercentage vaste stof	:	11%
Aanbevolen droge laagdikte	:	n.v.t.*
Leverbaar in de kleur	:	blank

Verwerking van het product

Verwerkingscondities:

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.



Kwast en Rol	
Type verdunning	: gebruiksklaar
Volumepercentage verdunning	: n.v.t.
Reinigingsmiddel	: direct na gebruik met handwarm water

Droogtijden bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V.	
Stofdroog	: ca. 30 minuten
Overschilderbaar	: ca. 6 uur

Theoretisch rendement
10-15 m²/liter afhankelijk van de ruwheid en de zuiging van de ondergrond

Systeminformatie

Nieuw werk

De ondergrond moet schoon, droog, deugdelijk en vetvrij zijn.

Cementen vloeren of nieuw beton:

Voordat nieuw beton geschilderd kan worden moet er rekening gehouden worden met een droogtijd van het beton: 28 dagen per 5 cm dikte. De slikschil verwijderen met Stelfloor Ontvetter, grondig naspoelen met zuiver water en laten drogen, of door aanstralen (wapperen) en grondig stofvrij maken.

Beschadigingen herstellen met met een epoxy reparatie mortel.

Een eerste laag Stelfloor Primer Acryl aanbrengen. Waarna kan worden afgewerkt met Stelfloor Decor Acryl 1K of Stelfloor Epoxy Hydro.

Onderhoud bestaand werk

Cementen vloeren in goede staat:

Schuren, reinigen met Stelfloor Ontvetter, grondig naspoelen met zuiver water en laten drogen.

Glanzende oppervlakken matschuren.

Bij twijfel over de hechting van oude verflagen een hechtingstest uitvoeren.

Bij een negatief resultaat losse delen verwijderen en kaal gekomen delen voorstrijken met een laag Stelfloor Primer Acryl. Waarna kan worden afgewerkt met Stelfloor Decor Acryl 1K of Stelfloor Epoxy Hydro.

Veiligheid/Hygiëne

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	: blank
Vlampunt volgens ISO 1516	: > 100 °C
VOS-EU-grenswaarde	: cat. A/i < 140 g/l



TECHNISCHE
PRODUCTINFORMATIE

STELFLOOR PRIMER ACRYL Watergedragen vloerprimer



De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.

Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of www.veiligmetverf.nl

Artikelgegevens

Houdbaarheid	:	In onaanbroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.
Verpakking	:	5 liter

EEN PRODUCT VAN
AkzoNobel



Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Amers, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 071-7119940
Internet: www.trimetal.nl