

Omschrijving: HEMPEL'S HI-VEE LACQUER 06520 is een niet vergelende, blanke vernis. De opname van een UV-absorber dient ter bescherming van de voorgaande verflaag tegen ultraviolette straling. Verdere voordelen zijn water en vuil afstotend eigenschappen.

Aanbevolen gebruik: Ter bescherming van HEMPEL'S HI-VEE 56540, speciaal bij buiten blootstelling, om de hoge zichtbaarheid (HI-VEE) van het fluorescerende effect te behouden. Niet aanbevolen voor oppervlakken onderworpen aan overmatige slijtage.

Verkrijgbaarheid: Maakt deel uit van het assortiment van de Hempel-groep. Lokale verkrijgbaarheid in overleg.

FYSISCHE GEGEVENS:

Kleur nrs/Kleuren: 00000 / Transparant
Uiterlijk: glanzend
Volume vast in %: 27 ± 1
Theoretisch rendement: $10.8 \text{ m}^2/\text{l}$ [433.1 sq.ft./US gallon] - 25 micron/1 mils
Vlampunt: 37°C [98.6 °F]
Soortgelijk gewicht: 0.9 kg/liter [7.1 lbs/US gallon]
Handdroog: 1 - 2 uur 20°C
VOS-gehalte: 580 g/l [4.8 lbs/US gallon]

De vermelde fysische gegevens zijn theoretische waarden overeenkomstig de goedgekeurde formules van de HEMPEL GROUP.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK:

Applicatie methode: De beste resultaten worden verkregen met een platte verniskwast. Applicatie met de spuit kan met de meeste soorten spuitapparatuur nadat de verf is verdund, maar deze applicatiemethode is vooral afhankelijk van specifieke plaatselijke omstandigheden, zodat geen algemene richtlijnen kunnen worden gegeven.

Reiniging gereedschap: HEMPEL'S THINNER 08230

Geadviseerde laagdikte, droog: 25 micron [1 mils]

Geadviseerde laagdikte, nat: 100 micron [4 mils]

Overschildertijd, min: Volgens specificatie.

Overschildertijd, max: Volgens specificatie.

Veiligheid: Voorzichtigheid is geboden. Voor en tijdens gebruik houdt u aan alle veiligheidsvoorschriften op de etiketten op verpakkingen en verfblikken, raadpleeg Hempel's Safety Data Sheets en houdt u aan alle plaatselijke en landelijke veiligheidsvoorschriften.

Voorbehandeling oppervlak: Volgens specificatie.

APPLICATIE CONDITIES: Alleen aanbrengen op een droog en schoon oppervlak met een temperatuur boven het dauwpunt om condensvorming te voorkomen. Alleen toepassen wanneer aanbrengen en verharden kan geschieden bij temperaturen boven: $5^\circ\text{C}/41^\circ\text{F}$. Het vochtgehalte in het hout mag niet hoger zijn dan: 16%. Zorg in gesloten ruimtes voor een goede ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen.

VOORAFGAANDE LAAG: HEMPEL'S HI-VEE 56540

VOLGENDE LAAG: Geen.

Opmerkingen:

Overschildertijden: Geen maximum overschildertijd, maar na langdurige blootstelling aan een vervuilde atmosfeer moeten verontreinigingen verwijderd worden door middel van (hoge druk) zoet water wassen. Daarna het oppervlak laten drogen.

Nota: **HEMPEL'S HI-VEE LACQUER 06520 Uitsluitend voor professioneel gebruik.**

UITGAVE: HEMPEL A/S

0652000000